



TECPINT CAL ECOLOGIC

PINTURA A AL CAL ECOLÓGICA ANTIMOHO PERMANENTE

DESCRIPCIÓN

Pintura mural ecológica de aspecto mate mineral, muy agradable al tacto y gran blancura, formulado sobre base de cal, carbonatos cálcicos, ligante vegetal y aditivos especiales.

Producto 100% natural sin biocidas. Debido a su elevada alcalinidad actúa como un higienizador de superficie evitando la proliferación de micro organismos y mohos.

USOS

Pintura de cal para uso en exterior e interior. Ideal como acabado natural en locales públicos (colegios, guarderías, hospitales, hoteles, etc...), restauración de patrimonio histórico y viviendas.

Sistema natural aplicado sobre mortero **TECNOCEM CAL ECOLOGIC**

Renovación y acabado sobre cualquier superficie mineral y pintada con pinturas tradicionales que requieran de alta transpiración.

PROPIEDADES

- Elevada alcalinidad, evita la proliferación de hongos y microorganismos.
- Buena lavabilidad.
- No amarillea.
- Muy buena adherencia sobre materiales de construcción y pinturas.
- Absorbe CO₂ durante su proceso de endurecimiento.
- Limpia el aire
- Alta blancura.
- Muy transpirable.
- 100% producto natural.
- Libre de VOC,s.
- Biocida natural, garantiza paredes libres de moho.
- Buena resistencia al desgaste.
- Resistente a los álcalis del cemento.



DATOS TÉCNICOS

Diluyente:	Agua.
pH:	10 ± 1.
Viscosidad:	Pasta tixotrópica.
Contenido en sólidos:	50% ± 1.
Tiempo de secado al tacto:	14 min. aprox.
Repintado:	a partir de 4 - 6 horas.
Rendimiento teórico (100 micras):	3 - 4 m ² a 2 capas
Lavabilidad:	Clase 2.
Acabado:	Mate mineral.

APLICACIÓN

Soporte: El soporte deberá estar sano, duro y libre de polvo y grasa, eliminar cualquier resto de eflorescencias y sustancias que puedan afectar a una correcta adherencia. Si existen pinturas en mal estado, eliminar las partes mal adheridas y consolidar el fondo con fijador Tecpint Imprimación

Aplicación: Remover el contenido del envase hasta conseguir una homogeneización óptima.

El producto se presenta listo al uso pudiendo diluir con un 5% de agua sobre superficies muy porosas.

La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo y/o pistola.

Tanto la temperatura ambiente como la del soporte no debe ser inferior a 5°C ni superior a 35°C.



Tecno Prodíst

TECNOLOGÍA EN QUÍMICA PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

www.tecnoprodíst.com