



TECPINT TERMIC ECOLOGIC

PINTURA AISLANTE TÉRMICA ECOLÓGICA INTERIOR-EXTERIOR

DESCRIPCIÓN:

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, Su alto contenido en esferas de vidrio y cerámicas hacen de esta pintura un excelente aislante térmico y acústico (sonido de reverberación), totalmente ecológica y natural, sin olor, consigue un aislamiento para muchos años contribuyendo al ahorro energético. Thermal conductivity Micro bubbles insulator 0,055 W/mk (índice de conductividad térmica)

USOS

Para paredes y techos que necesiten el aislamiento necesario para evitar los contrastes térmicos.
En paredes donde se genere humedad por condensación.
En paredes sometidas a temperaturas extremas y con fuertes variaciones de temperatura.
PINTAR Y HABITAR EL MISMO DÍA, no afecta a la salud humana, ya que contiene materia prima natural, producto libre de VOC's, muy transpirable y sin olor.

CARACTERÍSTICAS

- Aislamiento térmico
- Ahorro energético.
- Aislamiento acústico.
- Cubre manchas de humedad.
- Protege de la aparición de bacterias, mohos y hongos.
- Alta resistencia a la humedad.
- Sin olor. Cero COVs.
- Interior-Exterior.
- Base agua.
- Thermal conductivity Micro bubbles insulator 0,055 W/mk.

PREPARACION

Superficies Nuevas: eliminar las partes sueltas, si hay moho eliminadlo o sanear el soporte, tapar grietas, etc.

Pintadas:

- Con temple: Eliminar previamente o consolidar el soporte con TECPINT CONSOLIDANTE AL SILICATO
 - Con pintura: Eliminar las partes en mal estado, polvorientas, TECPINT CONSOLIDANTE AL SILICATO
- En relación a como quede el soporte (pared), podemos evaluar la calidad del acabado.

APLICACIÓN:

Método	Rodillo, brocha y pistola Air-less.
Dilución:	Rodillo –Brocha (0 – 15%) según precise y método de aplicación y acabado. Pistola Airless (10-20%) en agitación
Diluyente y limpieza	Diámetro boquilla: 0.025 a 0.035 pulgadas. Presión boquilla: 75atm.
Rendimiento	Agua
Repintado	2 – 4 m ² /litro por capa
Intervalo de repintado	3h a 20 grados
Número de capa	Repintado a pistola 6h a 20 grados
Espesor	Mínimo: 3h a 4 horas a 20° C
	Máximo: No tiene
	2 a 3 capas
	300 a 500 micras secas

COLORES / ACABADO

Se fabrica únicamente en color blanco ligeramente texturizado

ENVASES

4 L / 7,5 L y 14 L

RECOMENDACIONES

No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.
Este producto pueden presentar un alto espesor, debido a su alto contenido en esferas.
Agitar muy bien. Diluir si precisa un máximo de un 15%.
Este producto puede mezclarse perfectamente de forma manual. Recomendable con máquina de agitación o mezcladora.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenaje más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura 5° y 45°).

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia. no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.