

TECPINT SUPER CUBRIENTE

PEINTURE À L'EAU, COUVRANCE EXTRA, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR BLANC ALASKA

DESCRIPTION :

Peinture plastique mate lavable, d'un blanc exceptionnel, destinée aussi bien aux applications intérieures qu'extérieures. Excellente couvrance et très bon rendement, elle s'applique facilement.

PROPRIÉTÉS :

Convient aux surfaces intérieures et extérieures en environnements non agressifs.

Produit semi-lavable, agréable au toucher.

S'applique sur béton, plâtre, etc.

Facilité d'application et bonne aptitude au brossage.

Excellente couvrance, blancheur et uniformité.

Rendement élevé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Nature du liant : Résines copolymères.

Pigment : Dioxyde de titane.

Densité : 1,63 g/cm³.

Diluant : Eau.

Temps de séchage (conditions normales) : Au toucher : 2 heures

Entre deux couches : 4 à 6 heures

Toxicité : Ne contient ni arsenic, ni mercure, ni argent, ni plomb.

Température minimale d'application : 5 °C.

Blancheur (échelle 0 à 100) : 94.

Couvrance (indice de contraste 0 à 100) : 92.

Lavabilité (méthode Gardner, échelle 0 à 5 000 cycles) : 2 000 doubles passages (après 28 jours).

Réaction au feu : Classe B-s2,d0.

MODE D'EMPLOI :

Nettoyer soigneusement les surfaces à peindre en éliminant toute poussière ou particule détachée. Pour les supports difficiles (résidus de chaux, salissures, moisissures, etc.), il est recommandé de préparer la surface avec une sous-couche d'impression

TECPINT IMPRIMACION

Appliquer deux couches. Diluer avec de l'eau à hauteur de 15 à 20 % pour la première couche (1 litre d'eau pour 5 kg de peinture). Pour la seconde couche, diluer entre 5 et 10 % (un verre d'eau pour 5 kg de peinture).

Appliquer au rouleau en laine, au pinceau ou au pulvérisateur.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Disponible uniquement en blanc.

Finition lisse obtenue au rouleau en laine ou au pinceau.

Stabilité en stockage :

Rendement moyen sur deux couches : 3,5 à 4 m²/kg (au rouleau en laine).

Résistance à 50 °C pendant 7 jours : satisfaisante.

Conservation en emballage non ouvert : 1 an.

REMARQUE :

Ce produit a été testé selon les normes ASTM 2486-89 (essais de résistance, frottement humide et lavabilité Gardner) et satisfait aux spécifications requises. Il est accompagné d'un certificat de qualité et de performance délivré par GEOCISA (rapport n° 21.002-96-189).

Notre service technique reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ainsi que pour vous conseiller sur les systèmes, procédés et produits les mieux adaptés à vos besoins, selon les supports, environnements et conditions d'utilisation.

La présente fiche technique a pour seul objectif d'informer et de conseiller sur la base de notre expérience. En aucun cas nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences liées à l'utilisation de ce produit, celle-ci dépendant de conditions d'application qui échappent à notre contrôle.