



TECPINT SUPER CUBRIENTE

TINTA À BASE DE ÁGUA, COBERTURA EXTRA, INTERIOR/EXTERIOR BRANCO ALASKA

DESCRIÇÃO:

Tinta plástica acetinada lavável, de brancura excepcional, adequada tanto para interior como para exterior. Apresenta elevada cobertura, bom rendimento e fácil aplicação.

CARACTERÍSTICAS:

Indicada para pinturas interiores e exteriores em ambientes não agressivos.
Produto semi-lavável, com tacto suave e agradável.
Aplicável sobre cimento, gesso, etc.
Fácil aplicação e boa espalhabilidade.
Excelente cobertura, brancura e uniformidade.
Alto rendimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Natureza do ligante: Resinas copolímeras.
Pigmento: Dióxido de titânio.
Densidade: 1,63 g/cm³.
Diluyente: Água.
Tempo de secagem (em condições normais): Ao toque: 2 horas
Repintura: 4–6 horas
Toxicidade: Não contém compostos de arsénico, mercúrio, prata ou chumbo.
Temperatura mínima de aplicação: 5 °C.
Brancura (escala 0–100): 94.
Cobertura (índice de contraste 0–100): 92.
Lavabilidade (método Gardner, escala 0–5.000 passagens duplas): 2.000 ciclos (após 28 dias).
Reacção ao fogo: Classe B-s2,d0.

MODO DE EMPREGO:

Limpe minuciosamente as superfícies a pintar, removendo partículas soltas e sujidade. Em suportes difíceis (resíduos de cal, poeira, bolor, etc.), recomenda-se preparar a superfície com uma demão de fundo TECPINT.
Aplique duas demãos. Dilua com água: 15–20% na primeira demão (1 litro de água por cada 5 kg de tinta). Na segunda demão, dilua entre 5–10% (um copo de água por cada 5 kg de tinta).
Aplique com rolo de lã, pincel ou equipamento de pulverização.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Disponível apenas na cor branca.
Acabamento liso obtido com rolo de lã ou pincel.
Estabilidade em armazenamento:
Rendimento médio em duas demãos: 3,5–4 m²/kg (com rolo de lã).
Estabilidade a 50 °C durante 7 dias: Satisfatória.
Prazo de validade em embalagem fechada: 1 ano.

NOTA:

Este produto foi submetido a testes de resistência, abrasão húmida e lavabilidade Gardner, conforme a norma ASTM 2486-89 (método Gardner), tendo cumprido todas as especificações exigidas. Encontra-se, portanto, acompanhado por um Certificado de Qualidade e Desempenho emitido pela GEOCISA (Relatório n.º 21.002-96-189).
O nosso serviço técnico está à disposição para prestar informação complementar e aconselhamento sobre sistemas, processos e produtos mais adequados, consoante os suportes, ambientes e necessidades específicas.
Esta ficha técnica tem carácter exclusivamente informativo e consultivo, baseado na nossa experiência. Não nos podemos responsabilizar por eventuais consequências decorrentes da utilização deste produto, uma vez que as condições e circunstâncias de aplicação escapam ao nosso controlo.