

TECPINT SUPER CUBRIENTE

PITTURA ALL'ACQUA, COPRENZA EXTRA, INTERNI/ESTERNI BIANCO ALASKA

DESCRIZIONE:

Pittura plastica opaca lavabile, di eccezionale bianchezza, adatta sia per interni che per esterni. Elevata resa e buona copertura, di facile applicazione.

CARATTERISTICHE:

Adatta per decorazioni interne ed esterne in ambienti non aggressivi.

Superficie semi-lavabile, con piacevole morbidezza al tatto.

Applicabile su cemento, intonaco, ecc.

Facile da applicare, con ottima stendibilità.

Ottima copertura, bianchezza e regolarità del film.

Elevata resa.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di legante: Resine copolimeriche.

Pigmento: Biossido di titanio.

Densità: 1,63 g/cm³.

Diluente: Acqua.

Tempo di asciugatura (condizioni normali): Al tatto: 2 ore

Ritocco: 4–6 ore

Tossicità: Esente da composti di arsenico, mercurio, argento o piombo.

Temperatura minima di applicazione: 5 °C.

Bianchezza (scala 0–100): 94.

Copertura (indice di contrasto 0–100): 92.

Lavabilità (metodo Gardner, scala 0–5.000 doppie passate): 2.000 cicli (dopo 28 giorni).

Reazione al fuoco: Classe B-s2,d0.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Pulire accuratamente le superfici da verniciare, rimuovendo polvere e particelle sciolte. Per supporti difficili (residui di calce, polvere, muffa, ecc.), si consiglia di preparare la superficie con un'imprimatura TECPINT IMPRIMACION

Applicare due mani. Diluire con acqua: 15–20% per la prima mano (1 litro d'acqua ogni 5 kg di pittura). Per la seconda mano, diluire del 5–10% (un bicchiere d'acqua ogni 5 kg).

Applicare con rullo in lana, pennello o sistema a spruzzo.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Disponibile esclusivamente in bianco.

Finitura liscia ottenuta con rullo in lana o pennello.

Stabilità in deposito:

Resa media su due mani: 3,5–4 m²/kg (con rullo in lana).

Stabilità a 50 °C per 7 giorni: Soddisfacente.

Conservazione in contenitore chiuso: 1 anno.

NOTA:

Il prodotto è stato sottoposto a test di resistenza, sfregamento umido e lavabilità Gardner secondo lo standard ASTM 2486-89 (metodo Gardner), risultando conforme alle specifiche richieste. È pertanto dotato di Certificato di Qualità e Comportamento rilasciato da GEOCISA (Rapporto n. 21.002-96-189).

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni e consulenza su sistemi, processi e prodotti più idonei in base alle superfici, agli ambienti e alle esigenze specifiche.

La presente scheda tecnica ha carattere puramente informativo e consultivo, basato sulla nostra esperienza. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso del prodotto, poiché le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo.