



TECPINT SUPER CUBRIENTE

WASSERBASIERENDE FARBE, EXTRA DECKKRAFT, INNEN- UND AUSSENANWENDUNG, WEIß ALASKA

BESCHREIBUNG:

Mattweiße, waschbare Kunststoffdispersionsfarbe mit hervorragender Weiße, geeignet für Innen- und Außenbereiche. Zeichnet sich durch hohe Deckkraft, sehr gute Ergiebigkeit und einfache Verarbeitung aus.

EIGENSCHAFTEN:

Für Innen- und Außenanstriche in nicht aggressiven Umgebungen.
Halbwaschbare Oberfläche mit angenehm weichem Griff.
Auf Beton, Gips und ähnlichen Untergründen anwendbar.
Gute Verarbeitungseigenschaften, leicht zu streichen oder zu rollen.
Hohe Deckkraft, Weiße und gleichmäßige Oberflächenbildung.
Sehr gute Ergiebigkeit.

TECHNISCHE DATEN:

Bindemittel: Copolymerharze.
Pigment: Titandioxid.
Dichte: 1,63 g/cm³.
Verdünnungsmittel: Wasser.
Trocknungszeit (bei normalen Bedingungen): Berührungstrocken: 2 Stunden
Überarbeitbar: 4–6 Stunden
Toxizität: Frei von Arsen-, Quecksilber-, Silber- und Bleiverbindungen.
Mindestanwendungstemperatur: 5 °C.
Weißgrad (Skala 0–100): 94.
Deckvermögen (Kontrastverhältnis 0–100): 92.
Waschbeständigkeit (Gardner-Methode, 0–5.000 Doppelhub): 2.000 Durchläufe (nach 28 Tagen).
Brandverhalten: Klasse B-s2,d0.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Untergründe gründlich reinigen und lose Partikel entfernen. Bei schwierigen Untergründen (Kalkreste, Staub, Schimmel usw.) empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit TECPINT-Grundierung.
Zwei Anstriche empfohlen. Erste Schicht mit 15–20 % Wasser verdünnen (1 Liter Wasser pro 5 kg Farbe). Zweite Schicht mit 5–10 % Wasser verdünnen (ein Glas Wasser pro 5 kg Farbe).
Mit einer Wollrolle, Pinsel oder Spritzgerät auftragen.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE:

Erhältlich ausschließlich in Weiß.
Glatte Oberfläche mit Wollrolle oder Pinsel erzielbar.
Lagerstabilität:
Durchschnittliche Ergiebigkeit bei zwei Schichten: 3,5–4 m²/kg (mit Wollrolle).
Beständigkeit bei 50 °C über 7 Tage: Gegeben.
Haltbarkeit im ungeöffneten Behälter: 1 Jahr.

HINWEIS:

Dieses Produkt wurde gemäß der ASTM-Norm 2486-89 (Gardner-Verfahren) auf Beständigkeit, Nassabrieb und Waschbarkeit geprüft und erfüllt alle geforderten Spezifikationen. Es liegt ein Qualitäts- und Leistungszertifikat der Prüfstelle GEOCISA vor (Berichtsnummer 21.002-96-189).

Unser technischer Kundendienst steht Ihnen für weitere Informationen sowie für Beratung zu geeigneten Systemen, Verfahren und Produkten je nach Untergrund, Umgebung und Anforderungen zur Verfügung.

Diese technische Information dient ausschließlich der Beratung auf Grundlage unserer Erfahrung. Für Folgen, die aus der Anwendung dieses Produkts unter Bedingungen entstehen, die außerhalb unseres Einflusses liegen, können wir keine Haftung übernehmen.