



TECPINT IMPRIMACIÓN ECOLÓGICA

FIXADOR À BASE DE ÁGUA, PRIMÁRIO ECOLÓGICO SELANTE INCOLOR PARA PAREDES INTERIORES E EXTERIORES

DESCRIÇÃO

Primário acrílico ecológico à base de água, incolor, destinado à preparação de fachadas e paredes pulverulentas ou com efeito de calcinação. Fixa, endurece e recupera superfícies degradadas.

PROPRIEDADES

- Excelente aderência.
- Elevada dureza.
- Alto poder de penetração.
- Boa resistência à alcalinidade dos suportes.
- Regula a absorção tanto em obras novas como em trabalhos de reabilitação.
- Secagem rápida.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Interior e exterior.
- Betão e argamassas de cimento.
- Tijolo, gesso e cal.
- Suportes friáveis ou pouco consistentes.
- Primário para superfícies novas de gesso cartonado ou gesso antes da aplicação de tintas minerais ou ecológicas.
- Pinturas antigas à cola ou têmpera antes da repintura com outros sistemas de pintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspeto: leitoso.
- Acabamento: transparente.
- Densidade: $1,00 \pm 0,05$ g/ml.
- Viscosidade Brookfield RVT a 20 °C (sp. 7/100 rpm): 500–800 cP.
- Rendimento aproximado: 25–30 m²/L, dependendo da porosidade da superfície.
- Secagem: aproximadamente 1 hora.
- Repintura: 4–6 horas.
- COV: valor limite da UE para o produto (Cat. A/h): 0,6 g/L (2010). Este produto contém no máximo 0,6 g/L de COV.

As variações de temperatura, humidade, espessura aplicada ou tipo de suporte podem influenciar o tempo de secagem, o rendimento e outras características do produto.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Condições de aplicação

- Temperatura do suporte e do ambiente: entre +5 °C e +35 °C.
- Humidade relativa: suporte máx. 10% / ambiente inferior a 80%.
- Aplicação com trincha, rolo ou pistola.
- Diluente: água.
- Diluição: 1 parte de fixador para 4 partes de água.
- Limpeza das ferramentas: com água.

Preparação da superfície

- A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeiras, gorduras, fungos ou partículas mal aderidas.
- Se necessário, lixar previamente para garantir uma penetração perfeita no suporte.
- Em argamassas de cimento, gesso e derivados recém-aplicados, aguardar a cura e secagem completas (mínimo de 30 dias).

Recomendações gerais

- Homogeneizar o produto antes e durante a aplicação.
- Aplicar sobre superfícies limpas e secas.
- Adicionar quatro partes de água por cada parte de fixador.
- Aplicar uma demão abundante até que o suporte apresente uma consolidação adequada. Após 4–6 horas, a superfície poderá ser pintada.
- Não aplicar em condições de temperaturas elevadas nem sob exposição solar intensa.
- Não aplicar se houver previsão de chuva ou quando a humidade relativa for superior a 80%.