

HIDRO-A

HIDROFUGANTE ESPECIAL À BASE DE ÁGUA

DESCRIÇÃO

Hidrofugante protetor de efeito invisível para fachadas, paredes de pedra natural e cimento, tanto em interior como em exterior. Impede a absorção de água em pavimentos e revestimentos de qualquer tipo de pedra natural (ardósias, arenitos, quartzitos, calcários, granitos, etc.) e de cimento.

Impede a saída de salitre do material e não amarelece.

UTILIZAÇÕES

Utiliza-se principalmente no tratamento de superfícies realizadas com materiais absorventes expostos à chuva, tais como: betão, rebocos e telhas de argamassa de cimento, rebocos monocamada, fibrocimento, pedra à vista, pedra natural, etc.

PROPRIEDADES

- * Barreira invisível contra a água.
- * Previne a formação de bolor.
- * Longa duração.
- * Não amarelece.
- * Efeito hidrófugo.
- * Efeito perolado.



Hidro A aplicado sobre fachada de reboco monocamada



Efeito perolado e hidrófugo sobre pedra natural



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto:	Branco leitoso; ao secar, fica totalmente transparente.
Acabamento:	Invisível.
Aderência:	Excelente.
Densidade:	1 ± 0,02 Kg/litro.
Rendimento:	Aproximadamente 2-5 m ² /L. Variável consoante a absorção do suporte e o número de demãos.
Consumo:	É muito variável, uma vez que depende sobretudo da absorção do suporte e das condições ambientais. De um modo geral, o produto fica seco ao toque antes de 30 minutos.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Aplicar diretamente da embalagem. Homogeneizar o produto antes da sua utilização.

As superfícies a tratar deverão estar completamente secas e limpas de pó, material de construção mal aderente, salitre, etc. Eventuais fissuras ou fendas existentes deverão ser reparadas antes da aplicação do Hidrofugante Fachadas. Aplicar o Hidrofugante Fachadas até à saturação da superfície. Recomenda-se apenas a aplicação com trincha, rolo e/ou pulverizador costal, de modo a obter a máxima penetração.

NOTA: produto muito concentrado. Aplicar encharcando bem o suporte, pois só permite uma impregnação: se se tentar dar uma segunda demão, esta será repelida pelo suporte já tratado, tal como qualquer outro líquido.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura de aplicação:	Entre 10° e 35 °C.
Humidade relativa máxima:	85 %.
Utensílios de aplicação:	Trincha / Rolo / Pulverizador costal.
Limpeza dos utensílios:	Água.

