

HIDRO-A

IDROREPELLENTE SPECIALE A BASE D'ACQUA

DESCRIZIONE

Idrorepellente protettivo a effetto invisibile per facciate, pareti in pietra naturale e cemento, sia in interno che in esterno. Impedisce l'assorbimento d'acqua su pavimenti e rivestimenti in pietra naturale di ogni tipo (ardesie, arenarie, quarziti, calcari, graniti, ecc.) e in cemento.

Impedisce la fuoriuscita di salnitro dal materiale e non ingiallisce.

USI

Si utilizza principalmente per il trattamento di superfici realizzate con materiali assorbenti esposti alla pioggia, quali: calcestruzzo, intonaci e tegole in malta cementizia, intonaci monostrato, fibrocemento, pietra a vista, pietra naturale, ecc.

PROPRIETÀ

- * Barriera invisibile contro l'acqua.
- * Previene la formazione di muffa.
- * Lunga durata.
- * Non ingiallisce.
- * Effetto idrorepellente.
- * Effetto perlato.



Hidro A applicato su una facciata in intonaco monostrato



Effetto perlato e idrorepellente su pietra naturale



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Bianco lattiginoso; una volta asciutto diventa completamente trasparente.
Finitura:	Invisibile.
Adesione:	Eccellente.
Densità:	1 ± 0,02 kg/litro.
Resa:	Circa 2-5 m ² /L. Variabile in base all'assorbimento del supporto e al numero di mani.
Consumo:	Molto variabile, poiché dipende in gran parte dall'assorbimento del supporto e dalle condizioni ambientali. In genere il prodotto risulta asciutto al tatto entro 30 minuti.

MODALITÀ D'USO

Applicare direttamente dalla confezione. Omogeneizzare il prodotto prima dell'uso.

Le superfici da trattare devono essere completamente asciutte e prive di polvere, materiale da costruzione mal ancorato, salnitro, ecc. Eventuali fessure o crepe presenti devono essere riparate prima dell'applicazione dell'Idrorepellente Facciate. Applicare l'Idrorepellente Facciate fino a saturazione della superficie. Si consiglia esclusivamente l'applicazione a pennello, rullo e/o spruzzatore (manuale o a zaino), poiché consente di ottenere la massima penetrazione.

NOTA: prodotto molto concentrato. Applicare impregnando bene il supporto, poiché consente una sola impregnazione: se si tenta di dare una seconda mano, il supporto già trattato la respingerà, come qualsiasi altro liquido.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Temperatura di applicazione:	Tra 10° e 35 °C.
Umidità relativa massima:	85 %.
Strumenti di applicazione:	Pennello / Rullo / Spruzzatore o pompa a zaino.
Pulizia degli strumenti:	Acqua.

