



TECPINT TERMIC ECOLOGIC

TECPINT TERMIC ECOLOGIC – PITTURA TERMICA ECOLOGICA PER INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE

Innovazione e tecnologia: grazie all'elevato contenuto di microsfele in vetro e ceramica, questa pittura offre un'eccezionale isolamento termico e acustico (contro il riverbero sonoro). Totalmente ecologica e naturale, è inodore e garantisce un isolamento duraturo, contribuendo al risparmio energetico. Conducibilità termica: 0,055 W/m·K (grazie alle microbolle isolanti).

IMPIEGHI

Ideale per pareti e soffitti che richiedono isolamento contro gli sbalzi termici.

Adatta su superfici soggette a condensa o esposte a temperature estreme e a forti escursioni termiche.

Applicabile e abitabile lo stesso giorno: non nociva per la salute, formulata con materie prime naturali, priva di COV, altamente traspirante e inodore.

CARATTERISTICHE

Isolamento termico
Risparmio energetico
Isolamento acustico
Copre le macchie da umidità
Protegge da batteri, muffe e funghi
Alta resistenza all'umidità
Inodore – Zero COV
Per interni ed esterni
A base d'acqua
Conducibilità termica: 0,055 W/m·K

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici nuove: rimuovere le parti non aderenti. In caso di muffa, trattare con acqua e candeggina o sanificare il supporto. Stuccare fessure, ecc.

Superfici già verniciate:

Eliminare la muffa con acqua e candeggina.

Se a calce o a tempera: pretrattare con TECPINT CONSOLIDANTE AL SILICATO.

Se con pittura esistente: rimuovere le parti sfarinanti e consolidare con TECPINT CONSOLIDANTE AL SILICATO.

La qualità del risultato finale dipende dallo stato del supporto.

APPLICAZIONE

Metodi: rullo, pennello o airless.

Diluizione: Rullo/pennello: 0–15%, a seconda del supporto e del finito desiderato.

Airless: 10–20%, con agitazione continua.

Ugello: diametro 0,025–0,035 pollici. Pressione: 75 atm.

Pulizia: acqua.

Resa: 2–4 m²/l per mano.

Ritocco: dopo 3 h a 20 °C (6 h se applicato a spruzzo).

Mani: 2–3.

Spessore a secco: 300–500 micron.

COLORE / FINITURA

Disponibile esclusivamente in bianco, con una leggera texture.

CONFEZIONI

4 L, 7,5 L e 14 L.

RACCOMANDAZIONI

Non lavare la superficie verniciata prima di 20 giorni. Il prodotto può presentare viscosità elevata a causa dell'alto contenuto di microsfele: agitare bene prima dell'uso. Diluizione massima: 15%. Miscelabile a mano, ma si consiglia l'uso di agitatore meccanico.

CONSERVAZIONE

Durata: oltre 12 mesi nel contenitore originale ben chiuso, al riparo dagli agenti atmosferici e a temperatura compresa tra 5 °C e 45 °C.

NOTA

Il nostro servizio tecnico è a disposizione per approfondimenti, nonché per consigli su sistemi, processi e prodotti più adatti alle vostre esigenze. Questa scheda ha solo scopo informativo e consultivo, basato sulla nostra esperienza. Non ci riteniamo responsabili per danni derivanti da un uso improprio o da condizioni di applicazione al di fuori del nostro controllo.