

M - REFRACTARIO GRIS

MORTERO REFRACTARIO PARA COLOCACIÓN DE LADRILLOS REFRACTARIOS Y ENLUCIDOS EN CHIMENEAS, BARBACOAS, ETC

DESCRIPCIÓN

Mortero refractario para colocación de ladrillos refractarios y enlucidos en ambientes de fuego.

COMPOSICIÓN

Producto a base de cemento aluminoso y áridos especiales que le permiten resistir elevadas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Levantamiento de chimeneas, barbacoas, hornos, etc.
- Enlucidos en ambientes de altas temperaturas.(1450 °C)

SOPORTES

- Los soportes deben ser resistentes, estables, sanos y estar limpios, exentos de polvo, restos de desencofrantes, productos orgánicos, etc.
- En caso de calor, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a la desaparición de la película de agua.
- No aplicar sobre yesos o pinturas.

MODO DE EMPLEO

- Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta consistencia homogénea y trabajable.
- Levantar la fábrica de ladrillo según el sistema tradicional.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- En condiciones climatológicas extremas (mucho viento o altas temperaturas) es necesario regar por aspersión suave el producto al día siguiente de su aplicación.
- Puesta en servicio 7 días, calentando paulatinamente.

PRESENTACIÓN

Cubo 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg. Saco 10 kg
Almacenamiento hasta 6 meses en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Polvo GRIS
Densidad producto amasado	2,1 ± 0,2 g/cm³
Resistencia a compresión a 28 días	≥ 15 N/mm²
Rendimiento aproximado	16 Kg/m² por cm de espesor

