



MORTERO FLEXIBLE PARA SELLADO DE JUNTAS DE LADRILLO, ALTA ADHERENCIA, APTO PARA INMERSIÓN PERMANENTE (JUNTA DE 2 A 20 mm)

M- REJUN POOL es un producto formulado en base a cemento, sílices puras y cargas especiales que le confieren propiedades para la reparación de grietas y sellado en juntas de ladrillo, sellado e impermeabilización de juntas de gresite o cerámica en contacto permanente con agua, piedra arquitectónica así como en juntas en diferentes tipos de unidades de obra.

APLICACIONES

- Rejuntado de todo tipo de baldosa cerámica en vertical y horizontal.
- Restauración de juntas deterioradas en ladrillo.
- Sellado e impermeabilizado de juntas gresite o cerámica en contacto permanente con agua
- Sellado entre distintos tipos de unidades de obra.



VENTAJAS

- Retracción compensada y buena adherencia al soporte.
- Alta durabilidad sin precisar mantenimiento.
- Gran resistencia estructural.
- Impermeabiliza la junta tratada frente al agua de lluvia.
- Se puede fabricar bajo el color especial que precise la unidad de obra.
- Alta estabilidad de color.
- No contiene elementos metálicos.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte

No aplique M-REJUN POOL hasta por lo menos transcurridas 24-48 horas desde la colocación de las piezas cerámicas con adhesivos cementosos.

Las superficies de las juntas y los bordes de las piezas deben estar limpios, libres de polvo, grasas y restos del mortero o adhesivo empleado en la colocación de las baldosas, o de cualquier otra sustancia que pudiera afectar a la adherencia del producto. Previo a la colocación del mortero sature los bordes de la junta sin que quede agua encharcada.

Preparación de la mezcla

Amasar con 1,45 litros de agua limpia por cada 5 kg de M-REJUN POOL (o su parte proporcional si utiliza más o menos mortero) manualmente o mediante batidor eléctrico hasta conseguir una mezcla homogénea, cremosa y exenta de grumos. La cantidad de agua de la mezcla puede adaptarse con el fin de facilitar la aplicación; no obstante, un exceso de agua de amasado, puede provocar una retracción visible de la junta. Dejar reposar 5 minutos antes de su aplicación.

Se rellenarán las juntas comprimiendo la pasta con una espátula o llana de goma, extendiendo el producto en diagonal, o con pistola rellenable.

Esperar hasta que la pasta deje de estar plástica (la pasta se vuelve opaca, deja de estar brillante) y proceder a limpiar con una esponja húmeda o retirar el exceso de pasta en seco con una espátula. No comenzar antes de tiempo, pues se podría vaciar parcialmente la junta y no dejar que se seque totalmente, pues se podría dañar la superficie de las baldosas. El tiempo hasta que la pasta se vuelve opaca irá desde 10 minutos a varias horas en función del tamaño de la junta y de las condiciones ambientales

SEGURIDAD E HIGIENE

M-REJUN POOL no es un producto tóxico pero es abrasivo en su composición. Evitar el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación del polvo.

Utilizar guantes y gafas de seguridad en la manipulación, amasado y aplicación del producto.

En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón. En caso de salpicaduras o contacto en los ojos, lavar con abundante agua limpia sin restregar. Si la irritación persiste acudir al médico.

