



### **MORTIER FLEXIBLE POUR LE CALFATAGE DES JOINTS DE BRIQUES, HAUTE ADHÉRENCE, ADAPTÉ À L'IMMERSION PERMANENTE (JOINT DE 2 À 20 mm)**

M-REJUN POOL est un produit formulé à base de ciment, de silices pures et de charges spéciales qui lui confèrent des propriétés pour la réparation des fissures et le calfatage des joints de briques, ainsi que pour l'étanchéité et l'imperméabilisation des joints de mosaïque ou de céramique en contact permanent avec l'eau, pierre architecturale, ainsi que pour les joints dans différents types d'unités de construction.

#### **APPLICATIONS**

- Calfatage de tous types de carreaux céramiques en vertical et horizontal.
- Restauration des joints détériorés en briques.
- Étanchéité et imperméabilisation des joints de mosaïque ou de céramique en contact permanent avec l'eau.
- Calfatage entre différents types d'unités de construction.

#### **AVANTAGES**

- Retrait compensé et bonne adhérence au support.
- Grande durabilité sans nécessiter d'entretien.
- Excellente résistance structurelle.
- Imperméabilise la jointure traitée contre l'eau de pluie.
- Peut être fabriqué dans une couleur spéciale selon les besoins de l'unité de construction.
- Grande stabilité de couleur.
- Ne contient pas d'éléments métalliques.

#### **MODE D'EMPLOI**

##### **Préparation du support**

Ne pas appliquer M-REJUN POOL avant au moins 24 à 48 heures après la pose des carreaux céramiques avec des adhésifs cimentaires.

Les surfaces des joints et les bords des pièces doivent être propres, exempts de poussière, graisse et restes de mortier ou d'adhésif utilisé lors de la pose des carreaux, ou de toute autre substance pouvant affecter l'adhérence du produit. Avant la pose du mortier, humidifiez les bords de la jointure sans laisser d'eau stagnante.

##### **Préparation du mélange**

Mélanger manuellement ou avec un mélangeur électrique 1,45 litre d'eau propre pour chaque 5 kg de M-REJUN POOL (ou proportionnellement si vous utilisez plus ou moins de mortier) jusqu'à obtenir un mélange homogène, crémeux et sans grumeaux. La quantité d'eau du mélange peut être ajustée pour faciliter l'application ; toutefois, un excès d'eau de malaxage peut provoquer un retrait visible du joint.

Laisser reposer 5 minutes avant application.

Les joints seront remplis en comprimant la pâte avec une spatule ou une truelle en caoutchouc, en étalant le produit en diagonale, ou avec une poche à douille remplissable.

Attendre que la pâte ne soit plus plastique (la pâte devient opaque, elle n'est plus brillante), puis procéder au nettoyage avec une éponge humide ou retirer l'excès de pâte à sec avec une spatule. Ne commencez pas trop tôt, car cela pourrait vider partiellement le joint, et ne laissez pas sécher complètement, car cela pourrait endommager la surface des carreaux. Le temps nécessaire pour que la pâte devienne opaque varie de 10 minutes à plusieurs heures, selon la taille du joint et les conditions environnementales.

#### **SÉCURITÉ ET HYGIÈNE**

M-REJUN POOL n'est pas un produit toxique mais il est abrasif dans sa composition. Évitez tout contact avec la peau et les yeux, ainsi que l'inhalation de poussière.

Utilisez des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation, du malaxage et de l'application du produit. En cas de contact avec la peau, lavez la zone touchée avec de l'eau et du savon. En cas d'éclaboussures ou de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau claire sans frotter. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.