



M- REJUN POOL

FLEXIBLE FUGENMÖRTEL ZUM VERFÜGEN VON ZIEGELFUGEN, HOHE HAFTUNG, GEEIGNET FÜR PERMANENTE WASSERIMMERSION (FUGE 2 BIS 20 mm)

M-REJUN POOL ist ein Produkt, das auf Basis von Zement, reinem Quarzsand und speziellen Zusätzen formuliert wurde, die ihm Eigenschaften zur Reparatur von Rissen und zum Verfugen von Ziegelfugen verleihen. Es dient auch zum Abdichten und Imprägnieren von Fliesen- oder Keramikfugen, die permanent mit Wasser in Kontakt stehen, sowie für Architektursteine und verschiedene Arten von Bauwerken.

ANWENDUNG

Verfugen aller Arten von keramischen Fliesen in vertikaler und horizontaler Ausrichtung.

Instandsetzung beschädigter Fugen in Ziegelmauerwerk.

Abdichtung und Imprägnierung von Fliesen- oder Keramikfugen, die dauerhaft mit Wasser in Berührung kommen.

Verfugen zwischen verschiedenen Arten von Bauelementen.

VORTEILE

Kompensierter Rückgang und gute Haftung auf der Oberfläche.

Hohe Haltbarkeit ohne Wartung.

Große strukturelle Festigkeit.

Imprägniert die behandelte Fuge gegen Regenwasser.

Kann in einer speziellen Farbe hergestellt werden, die den Anforderungen der Baueinheit entspricht.

Hohe Farbstabilität.

Enthält keine metallischen Bestandteile.

ANWENDUNGSHINWEISE

Oberflächenvorbereitung

M-REJUN POOL nicht vor Ablauf von mindestens 24 bis 48 Stunden nach dem Verlegen keramischer Fliesen mit zementbasierten Klebern anwenden.

Die Fugenoberflächen und die Kanten der Fliesen müssen sauber sein, frei von Staub, Fett und Resten des Mörtels oder Klebers, der beim Verlegen der Fliesen verwendet wurde, oder von anderen Substanzen, die die Haftung des Produkts beeinträchtigen könnten. Vor der Anwendung sollte die Fuge vorgängig angefeuchtet werden, ohne dass sich Wasser ansammelt.

Mischvorbereitung

Manuell oder mit einem elektrischen Rührgerät 1,45 Liter sauberes Wasser pro 5 kg M-REJUN POOL (oder entsprechend proportioniert, wenn mehr oder weniger Mörtel verwendet wird) vermischen, bis eine homogene, cremige und klumpenfreie Mischung entsteht. Die Wassermenge kann zur Erleichterung der Anwendung angepasst werden; jedoch kann zu viel Wasser beim Anrühren zu sichtbarem Schrumpfen der Fuge führen.

Vor der Anwendung 5 Minuten ruhen lassen.

Die Fugen werden durch Pressen der Paste mit einer Spachtel oder Gummiabstreifer in diagonaler Richtung ausgefüllt, oder mit einer befüllbaren Kartusche.

Warten Sie, bis die Paste nicht mehr plastisch ist (die Paste wird matt, sie glänzt nicht mehr), und reinigen Sie dann mit einem feuchten Schwamm oder entfernen Sie überschüssige Paste trocken mit einer Spachtel. Beginnen Sie nicht zu früh, da dies die Fuge teilweise entleeren könnte, und lassen Sie sie nicht vollständig trocknen, da dies die Oberfläche der Fliesen beschädigen könnte. Die Zeit, bis die Paste matt wird, variiert je nach Fugengröße und Umgebungsbedingungen zwischen 10 Minuten und mehreren Stunden.

SICHERHEIT UND HYGIENE

M-REJUN POOL ist kein toxisches Produkt, aber es ist in seiner Zusammensetzung abrasiv. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Staub.

Tragen Sie Handschuhe und Sicherheitsbrillen bei der Handhabung, dem Anrühren und der Anwendung des Produkts. Bei Hautkontakt die betroffene Stelle mit Wasser und Seife waschen. Bei Spritzern oder Augenkontakt gründlich mit klarem Wasser spülen, ohne zu reiben. Wenn die Reizung anhält, einen Arzt aufsuchen