



MALTA FLESSIBILE PER SIGILLATURA DI GIUNTI IN MATTONI, ALTA ADESIVITÀ, ADATTA PER IMMERSIONE PERMANENTE (GIUNTO DA 2 A 20 mm)

M-REJUN POOL è un prodotto formulato a base di cemento, silice pura e cariche speciali che gli conferiscono proprietà per la riparazione di crepe e sigillatura di giunti in mattoni, nonché per la sigillatura e l'impermeabilizzazione di giunti in mosaico o ceramica a contatto permanente con l'acqua, pietra architettonica e giunti in diversi tipi di unità di costruzione.

APPLICAZIONI

Sigillatura di tutti i tipi di piastrelle ceramiche in verticale e orizzontale.
Ripristino di giunti deteriorati in mattoni.
Sigillatura e impermeabilizzazione di giunti in mosaico o ceramica a contatto permanente con l'acqua.
Sigillatura tra diversi tipi di unità di costruzione.

VANTAGGI

Ritiro compensato e buona adesione al supporto.
Elevata durata senza necessità di manutenzione.
Grande resistenza strutturale.
Impermeabilizza la giunzione trattata contro l'acqua piovana.
Può essere prodotto in un colore speciale secondo le esigenze dell'unità di costruzione.
Elevata stabilità del colore.
Non contiene elementi metallici.

MODALITÀ D'USO

Preparazione del supporto

Non applicare M-REJUN POOL fino a quando non siano trascorse almeno 24-48 ore dalla posa delle piastrelle ceramiche con adesivi cementizi.

Le superfici dei giunti e i bordi delle piastrelle devono essere puliti, privi di polvere, grasso e residui di malta o adesivo utilizzato durante la posa delle piastrelle, o di qualsiasi altra sostanza che possa influenzare l'adesione del prodotto. Prima della posa della malta, saturare i bordi della giunzione senza lasciare accumuli d'acqua.

Preparazione della miscela

Impastare manualmente o con un miscelatore elettrico 1,45 litri di acqua pulita per ogni 5 kg di M-REJUN POOL (o proporzionalmente se si utilizza più o meno malta) fino a ottenere un composto omogeneo, cremoso e privo di grumi. La quantità di acqua della miscela può essere adattata per facilitare l'applicazione; tuttavia, un eccesso di acqua durante l'impasto può causare un ritiro visibile della giunzione.

Lasciare riposare per 5 minuti prima dell'applicazione.

I giunti verranno riempiti comprimendo la pasta con una spatola o una cazzuola in gomma, stendendo il prodotto in diagonale, o con una pistola riempibile.

Attendere fino a quando la pasta non sarà più plastica (la pasta diventa opaca, non è più lucida), quindi procedere alla pulizia con una spugna umida o rimuovere l'eccesso di pasta a secco con una spatola. Non iniziare troppo presto, poiché ciò potrebbe svuotare parzialmente la giunzione, e non lasciar asciugare completamente, poiché ciò potrebbe danneggiare la superficie delle piastrelle. Il tempo necessario affinché la pasta diventi opaca varia da 10 minuti a diverse ore, a seconda della dimensione della giunzione e delle condizioni ambientali.

SICUREZZA E IGIENE

M-REJUN POOL non è un prodotto tossico ma è abrasivo nella sua composizione. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, nonché l'inalazione di polvere.

Utilizzare guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione, l'impasto e l'applicazione del prodotto.

In caso di contatto con la pelle, lavare la zona interessata con acqua e sapone. In caso di schizzi o contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua pulita senza strofinare. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.