

# M-RAPID

MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO,  
SIN RETRACCIÓN, PARA ANCLAJES

## APLICACIONES:

**M-RAPID** es un mortero fluido, de elevada resistencia y fraguado rápido.

Tiene los siguientes campos de aplicación:

- Anclaje en general.
- Anclajes de elementos prefabricados de hormigón.
- Anclajes de pivotes de señales.
- Reparación de baches, oquedades en soleras, pavimentos.
- Anclaje de pernos.

## MODO DE EMPLEO:

**M-RAPID** se suministra listo para su uso.

La dosificación para amasar será de 280-300 cc. de agua por Kg de **M-RAPID**. Generalmente, la operación de amasado se realiza manualmente, pudiéndose realizar también mecánicamente, con taladradora o agitador de velocidad lenta.

Se añadirá **M-RAPID** a 2/3 del agua de amasado, remover, añadir el 1/3 restante del agua y finalizar el amasado.

Antes de verter o colocar el producto, volver a remover ligeramente.

EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PRODUCTO FLUIDO ES DE 5 A 7 MINUTOS APROXIMADAMENTE, CON AGUA A 20°C.

- El soporte debe estar limpio, firme, rugoso y libre de aceites, grasas, pinturas, restos de aceites desecofrantes, polvo, etc.
  - Previamente se mojará el soporte.
  - Hay que sacar el aire desplazado por el mortero.
  - Una vez colocado el mortero debe ser protegido del sol y del viento, mediante arpilleras húmedas.
- Consumo: 2,2 Kg. de **M-RAPID** por m<sup>2</sup> y por mm. de espesor.  
Temperatura de utilización: entre +5°C y +30°C.



## RECOMENDACIONES:

- Mantener el producto cerrado, en lugar fresco y seco.
- La reacción con agua es alcalina.
- Evitar proyecciones a los ojos, mucosas o piel.
- No añadir cemento, arena ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material.

