

M - REPAR SUELOS

REF. 1398

MORTERO DE REPARACIÓN SUELOS Y NIVELACIÓN SUPERFICIAL

APLICACIONES :

M-REPAR SUELOS es un producto en base a cemento y sílices seleccionadas que juntamente con cargas especiales y fibras sintéticas de refuerzo, lo hacen apto para la reparación urgente de parches en autovías, puentes, aparcamientos y pavimentos de hormigón que precisen una puesta en servicio de dos horas después de su reparación.

- Reparaciones urgentes en pavimentos de hormigón sometidos a tráfico rodado intenso.
- Reparaciones en interiores y exteriores en suelos de hormigón en naves industriales, muelles de carga, almacenes, rampas de acceso, etc.
- Reparación de pavimentos de hormigón, relleno de huecos y defectos, previo a la nivelación de superficies con morteros autonivelantes.

MODO DE EMPLEO :

Sanear el hormigón desintegrado y poco consistente de la zona a reparar, Eliminar el polvo, la suciedad, los residuos de hormigón y/o lechadas de cemento así como los restos de pinturas, grasas u otros agentes que pudieran afectar a la adherencia.

Previo a la aplicación de M-REPAR SUELOS saturar la superficie con agua, evitando la formación de charcos, y comenzar la aplicación una vez que la superficie adquiera un aspecto mate.

Preparación de la mezcla

Un envase de 25 kg de M-REPAR SUELOS precisa de 4,0 a 4,5 litros (16-18 %, en peso) de agua limpia según las condiciones ambientales y la consistencia deseada. Verter la cantidad necesaria de agua en un recipiente limpio, y añadir M-REPAR SUELOS poco a poco, amasándolo manualmente o preferentemente con un taladro eléctrico a bajas revoluciones (400-600 rpm).

Prepare la cantidad de material que vaya a utilizar dentro de los primeros 15 minutos, transcurrido este tiempo el mortero habrá iniciado su fraguado y el producto dejará de ser manejable. Si fuera preciso, reamase nuevamente la mezcla para mantener su trabajabilidad pero no añada más agua. Para espesores de más de 5 cm deje secar entre capas 15 minutos.

- Agua de amasado: 17 %

- Tiempo de trabajabilidad : Aprox. 30 min.

- Tiempo de fraguado: de 15 a 30 min.*

- Densidad: Aprox. 1,7 gr/m³.

- Rendimiento aprox. unos 1,65 Kg. por litro de relleno.



*Ambos tiempos varían en función de la temperatura ambiente y de la del soporte. Se acorta cuando se eleva la temperatura.

RECOMENDACIONES :

La limpieza de las herramientas se hará con agua.

M-REPAR SUELOS puede almacenarse hasta 12 meses en lugar fresco, seco y en sus envases originales cerrados.

Mantener alejado de los ojos, piel y mucosas.

Puede irritar ya que contiene cemento.

De existir contacto, lavar abundantemente con agua.

