



BARNIZ TERMOIMPER CARAVANAS

VERNICE PROTETTIVA PER TERMORIVESTIMENTI SU CARAVAN

DESCRIZIONE:

Vernice incolore monocomponente a base d'acqua, destinata alla protezione e conservazione delle pitture termiche. Riduce l'accumulo di sporco, facilita il lavaggio e contribuisce a mantenere e migliorare l'isolamento termico.

CARATTERISTICHE:

Non ingiallisce.

Elevata durezza e resistenza all'abrasione.

Rispettosa dell'ambiente.

Eccellente adesione (con promotore silanico).

Autoriticolante: la superficie indurisce sotto i raggi UV, riducendo la formazione di macchie da sporcizia.

UTILIZZO:

Indicata per la protezione e manutenzione delle pitture termiche.

DATI TECNICI:

Conforme alla norma UNE-EN 15824

Resina: Metacrilica modificata con silano a particelle fini

Colore: Incolore

Resa: 5–6 m²/L (variabile in base alla rugosità del supporto)

Finitura: Satinata brillante

Odore: Basso odore

Viscosità: 2600 – 2900 mPa·s (Brookfield L3, a 20–25 °C)

Densità (20 °C): 1,06 kg/L

Diluente: Acqua

Tempo di asciugatura: 30 minuti

Condizioni di applicazione: Umidità relativa massima 65%, temperatura tra 5 °C e 35 °C

Confezioni disponibili: 750 ml e 4 L

Strumenti di applicazione e pulizia: Pennello, rullo o pistola; pulizia con acqua

COV: Contiene 20 g/L – Limite previsto dalla direttiva 2004/42/CE-IIA categoria e): max 130 g/L (2010)

Resa per formato:

750 ml: 4–5 m²

4 L: 22–24 m²

Pulizia:

La superficie può essere lavata con acqua dopo 15 giorni dall'applicazione.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Il prodotto Termoimper per caravan deve essere completamente asciutto (almeno 24 ore dopo l'ultima mano).

La superficie deve essere pulita da polvere, grassi e altre sostanze.

Il prodotto è pronto all'uso; solo in caso di applicazione a spruzzo, diluire al massimo con il 5% di acqua, preferibilmente distillata.

Mescolare energicamente con una spatola prima dell'utilizzo (non agitare).

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Applicare il vernice almeno 24 ore dopo l'applicazione della pittura termica.

Stendere in modo uniforme con rullo o pennello, in due mani, lasciando asciugare tra l'una e l'altra da 6 a 8 ore.

MANUTENZIONE:

Effettuare nuove applicazioni quando si osserva una perdita di lucentezza o segni di degrado, rispettando la resa indicata.

CONSERVAZIONE:

Conservare nel contenitore originale ben chiuso, in un ambiente fresco e asciutto. Durata in magazzino: 12 mesi in condizioni ottimali.

GESTIONE DEI RIFIUTI:

Seguire le normative locali vigenti. Per proteggere l'ambiente, non versare gli scarti negli scarichi; consegnarli presso il centro di raccolta più vicino. Calcolare con precisione la quantità necessaria per evitare sprechi e costi aggiuntivi.

Conservare correttamente il prodotto avanzato per eventuali utilizzi futuri. La riutilizzazione delle vernici contribuisce significativamente alla riduzione dell'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Questa scheda tecnica ha esclusivamente valore informativo e orientativo, basato su criteri e conoscenze tecniche dell'azienda. Non ci riteniamo responsabili per eventuali danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti, poiché le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori del nostro controllo.

