



PROCESSO DI ESECUZIONE DOMANDE RENOVATEC CORONA

PULIZIA DELLA PIETRA (MOLTO IMPORTANTE PER UNA BUONA PRESA DEL PRODOTTO)

1 - Bagnare la pietra, miscelare TECNOCLEAN POOLS e acqua in proporzione 1 x 4 di acqua in uno spruzzatore, spruzzare tutta la pietra e lasciare agire 15 minuti, quindi risciacquare con idropulitrice o, se non disponibile, con tubo flessibile e acqua pressurizzata.

PISCINE TECNOCLEAN:

<https://www.tecnoprodist.eu/it/piscine/167-tecnoclean-piscine-di-tecno-prodist-detergente-professionale-per-piscine-pietra-artificiale-piastrelle-e-gres.html>

2 – LASCIARLO ASCIUGARE DOPO LA PULIZIA PER UN MINIMO DI 3 GIORNI Se è 4 giorni meglio, in modo che tolga tutta l'umidità dalla pulizia che abbiamo effettuato.

3- In un secchio separato, diluire la nostra vernice RENOVATEC CORONA con il 20% di acqua e applicare la prima mano.

CORONA RENOVATEC:

<https://www.tecnoprodist.eu/it/piscine/109-renovatec-corona-by-tecno-prodist-pittura-per-risanamento-bordi-piscina-e-coronamento-antiscivolo-elevata-resistenza.html>

4 – Dopo un minimo di 6 ore di essiccazione della prima mano, applicare la seconda mano pura o con un massimo del 5% di acqua, non bagnare la superficie dopo aver applicato il prodotto in 48 ore – 72 ore

CONSUMO:

In una pietra porosa non precedentemente verniciata la resa indicativa dei due strati è di 2 – 3 mq, due mani per ogni kg di prodotto.

VIDEO ESPLICATIVO:

<https://youtu.be/EAj8pIT57Q>

Si prega di seguire le istruzioni per l'applicazione per ottenere risultati ottimali e una maggiore durata del prodotto.

Informazioni fornite da: UFFICIO TECNICO TECNO PRODIST