



## **RENOVATEC CORONA-ANWENDUNGS-AUSFÜHRUNGSPROZESS**

### **REINIGEN DES STEINS (Sehr wichtig für einen guten Halt des Produkts)**

**1 - Befeuchten Sie den Stein, mischen Sie TECNOCLEAN POOLS und Wasser im Verhältnis 1 x 4 in einem Sprühgerät, sprühen Sie den gesamten Stein ein und lassen Sie ihn 15 Minuten lang einwirken. Spülen Sie ihn dann mit einem Hydreiniger oder, falls nicht verfügbar, mit einem ab Schlauch und Druckwasser.**

### **TECNOCLEAN-POOLS:**

<https://www.tecnoprodist.eu/de/schwimmbecken/167-tecno-clean-schwimmbaeder.html>

**2 - LASSEN SIE ES NACH DER REINIGUNG MINDESTENS 3 TAGE TROCKNEN, besser 4 Tage, damit die gesamte Feuchtigkeit aus der von uns durchgeführten Reinigung entfernt wird.**

**3- In einem separaten Eimer unsere RENOVATEC CORONA-Farbe mit 20 % Wasser verdünnen und die erste Schicht auftragen.**

### **RENOVATEC-KRONE:**

<https://www.tecnoprodist.eu/de/schwimmbecken/109-renovatec-corona.html>

**4 – Nachdem die erste Schicht mindestens 6 Stunden lang getrocknet ist, tragen Sie die zweite Schicht pur oder mit maximal 5 % Wasser auf. Befeuchten Sie die Oberfläche nach dem Auftragen des Produkts innerhalb von 48 bis 72 Stunden nicht**

### **VERBRAUCH:**

**Bei einem porösen Stein, der zuvor nicht gestrichen wurde, beträgt die ungefähre Ergiebigkeit der beiden Schichten 2 – 3 m<sup>2</sup>, zwei Schichten pro kg Produkt.**

**Bitte befolgen Sie die Anwendungshinweise, um optimale Ergebnisse und Haltbarkeit des Produkts zu erzielen.**

**Informationen bereitgestellt von: TECNO PRODIST TECHNISCHE ABTEILUNG**