

## RENOVATEC CORONA

### RÉNOVATEUR DE BORD DE PISCINE

Rénovateur antidérapant (même sur les sols mouillés) avec effet anti-algues. Maintient la porosité du sous-plancher sans rugosité. Empêche la propagation des champignons et des bactéries.

- Convient pour la rénovation des bords de piscine avec une finition antidérapante.
- Peinture à haute résistance chimique et mécanique et à haute adhérence.
- Les substrats d'application sont

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleurs : Blanc et blanc sable

Densité : 1,46 grl-cm<sup>3</sup>

Diluant : Eau

### Temps de séchage (dans des conditions normales)

- Sec au toucher : 40 minutes
- Revêtement : 4 heures
- Pour une attaque chimique : 5-6 jours

Toxicité : Ne contient pas de composés d'arsenic, de mercure, d'argent ou de plomb.

Température minimale d'application : 5° C

### MODE D'EMPLOI :

Surfaces sales ou altérées, **NETTOYAGE** : Utiliser notre produit TECNOCLEAN PISCINAS ou à défaut de l'acide chlorhydrique (salfumant) dans un rapport (1 d'eau x 3 de Tecnoclean piscinas ou d'acide), laisser agir 15 minutes et rincer à l'eau sous pression, **LAISSER SÉCHER AU MINIMUM 48 H.**

### DEMANDE:

Il est recommandé de faire deux passages pour l'application, en diluant avec de l'eau dans une proportion de 20 - 25 % pour le premier passage, laisser sécher un minimum de 6 heures, le deuxième passage est recommandé de l'appliquer non dilué.

Après la deuxième couche, ne pas mouiller avant au moins 24 heures après l'application.

### PERFORMANCE :

Son rendement est d'environ 4 à 10 m<sup>2</sup>/Kg et passe, variant beaucoup en fonction de la rugosité et du type de surface sur laquelle il est appliqué.

Un rendement standard est de 2 à 3 m<sup>2</sup>.

### FINITION :

Microporeux mat et lisse (légèrement texturé)



**Tecno Prodlist**

TECNOLOGÍA EN QUÍMICA PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO