



PROCESSUS D'EXÉCUTION DE DEMANDE RENOVATEC CORONA

NETTOYAGE DE LA PIERRE (TRÈS IMPORTANT POUR UNE BONNE PRISE EN MAIN DU PRODUIT)

1 - Mouiller la pierre, mélanger TECNOCLEAN POOLS et de l'eau à raison de 1 x 4 d'eau dans un pulvérisateur, pulvériser toute la pierre et laisser agir 15 minutes, puis rincer avec un hydro-nettoyant ou, à défaut, avec un tuyau et eau sous pression.

PISCINES TECNOCLEAN :

https://www.tecnoprodist.eu/fr/piscines/167-1672-tecnoclean-piscines-de-tecno-prodist-nettoyant-professionnel-pour-piscines-pierre-artificielle-carrelage-et-gres.html#/36-couleur-transparent/101-taille-1_litre

2 – LAISSEZ-LE SÉCHER APRÈS LE NETTOYAGE PENDANT MINIMUM 3 JOURS Si c'est 4 jours mieux, afin qu'il élimine toute l'humidité du nettoyage que nous avons effectué.

3- Dans un seau séparé, diluez notre peinture RENOVATEC CORONA avec 20% d'eau et appliquez la première couche.

COURONNE RÉNOVATEC :

<https://www.tecnoprodist.eu/fr/piscines/109-renovatec-margelle-de-tecno-prodist-peinture-margelles-piscine-et-pierre-de-couronnement-antiderapante-haute-resistance.html>

4 – Après au minimum 6 heures de séchage de la première couche, appliquer la deuxième couche pure ou avec un maximum de 5% d'eau, ne pas mouiller la surface après application du produit dans 48 heures – 72 heures

CONSOMMATION:

Dans une pierre poreuse non peinte au préalable, le rendement approximatif des deux couches est de 2 à 3 m², soit deux couches pour chaque kg de produit.

VIDÉO EXPLICATIVE :

<https://youtu.be/KHaHfFN0lp4>

Veuillez suivre les instructions d'application pour obtenir des résultats optimaux et une durabilité du produit.

Informations fournies par : DÉPARTEMENT TECHNIQUE TECNO PRODIST