

TECPINT ANTICONDENSACIÓN

Ref. 1341

PINTURA ANTICONDENSACIÓN Y ANTIMOHO AL AGUA PAREDES Y TECHOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR**DESCRIPCIÓN**

Pintura acrílica mate, especial para tratar paredes con problemas de condensación por humedad ambiental. Contiene microesferas aislantes.

PROPIEDADES

- * Excelente resistencia al agua y a la humedad ambiental
- * Transpirable al vapor de agua
- * Aislamiento térmico y amortiguación del ruido
- * Resistencia a la intemperie
- * Excelente adherencia y blancura
- * Fácil de aplicar

CAMPOS DE APLICACIÓN

- * Interior / Exterior
- * Adecuada para pintar sobre superficies de hormigón, cemento, yeso, ladrillo, escayola, madera, etc, en lugares donde se desee mejorar la condensación como cocinas, baños, salones, sótanos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Mate

- Aspecto: Ligeramente Texturado
- Color: Blanco
- Densidad: 0.97 ± 0.05 g/ml
- Sólidos en peso: 57 % ± 1
- Rendimiento: 2-4 m²/L varía en función de la superficie
- Secado al tacto: 1 h. a 20° HR: 60%
- Secado al repintado: 4 h. a 20° HR: 60%
- COV: Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/a): 30g/l (2010). Este producto contiene un máximo en COV: 28 g/l.

MODO DE EMPLEO

- Sistema de aplicación.
- Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C.
- Humedad Relativa: soporte máx.10% / Ambiente inferior 80%.
- Útiles de aplicación: Brocha o rodillo
- Diluyente: Agua
- Dilución orientativa: Según el soporte, y si se requiere, primera mano diluida al 5-10% y capa de acabado al 0-5%.
- Limpieza de útiles: Agua inmediatamente después de su uso.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:

Las superficies para pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, óxido, grasas, eflorescencias, ceras u otros productos contaminantes.

•Superficies nuevas.

Si es necesario, imprimir con Sellador Fijador para mejorar la adherencia o igualar la absorción del soporte.

Hormigón: Esperar hasta total fraguado (min. 30 días) y eliminar restos de desencofrantes.

Mortero y fibrocemento: Limpiar y eliminar las eflorescencias con Elimina Salitre

Yeso: Esperar hasta que esté bien seco. (máx. 20% humedad).

•Superficies pintadas.

Si la superficie pintada está en buen estado, limpiar y aplicar dos o más capas de pintura. Si la superficie pintada

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de seguridad

Consultar el etiquetado del envase, para más información solicite la ficha de seguridad.

ALMACENAJE

Almacenar bajo techo a una temperatura entre 5 y 35°C no más de 24 meses desde su fabricación y con el envase bien cerrado.



Tecno Prodlist

TECNOLOGÍA EN QUÍMICA PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

www.grupoprodlist.com