

TECPINT IMPRIMACIÓN

Ref. 1349

FIJADOR AL AGUA, IMPRIMACIÓN SELLANTE INCOLORA PAREDES INTERIOR O EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Imprimación sellante acrílica al agua incolora para fachadas y paredes pulverulentas o con caleo. Fija, endurece y sana los fondos en mal estado.

PROPIEDADES

- Excelente anclaje.
- Gran dureza.
- Alto poder de penetración.
- Buena resistencia a la alcalinidad de los sustratos.
- Regula la absorción tanto en obra nueva como en restauración.
- Secado Rápido



CAMPOS DE APLICACIÓN

- Exterior/Interior
- Hormigón, morteros de Cemento
- Ladrillo, yeso, cal.
- Soportes deleznable
- Pinturas viejas al temple o cola antes de ser pintadas con pintura plástica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: Lechoso
- Acabado: Transparente
- Densidad: 1.00 ± 0.05 g/ml
- Viscosidad Brookfield RVT a 20°C (sp. 7/100 rpm, mPa·2Es): 500 – 800 cP a 20°
- Rendimiento aproximado: 25-30 m²/L varía en función de la superficie.
- Secado: 1 h. según temperatura y humedad.
- Repintado: 4-6 h.
- COV: Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/h): 30g/l (2010). Este producto contiene un máximo en COV: 30 g/l.



*Las variaciones de humedad, temperatura, grosor o tipo de soporte, pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

MODO DE EMPLEO

Sistema de aplicación

- Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a 35°C.
- Humedad Relativa: soporte máx.10% / Ambiente inferior 80%.
- Útiles de aplicación: Brocha, rodillo y pistola.
- Diluyente: Agua
- Dilución: 1 (Sellador Fijador): 4 (Agua).
- Limpieza de útiles: Agua

Preparación del soporte

- La superficie debe estar limpia, seca, exenta de polvo, grasas, mohos u otros productos que estén mal adheridos.
- Si se precisa, lijar previamente para garantizar una perfecta penetración en el sustrato.
- Sobre mortero de cemento, yeso y sus derivados, esperar hasta total fraguado y secado del fondo (30 días mínimo y humedad relativa -HR- del 20%)

Recomendaciones generales

- Homogeneizar el producto antes y durante el uso.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Añadir 4 partes de agua por una de Sellador Fijador.
- Aplicar una mano abundante de la mezcla hasta que el soporte presente una fijación correcta. A partir de las 4-6h se puede pintar la superficie con pintura plástica.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar si se prevé lluvia ni con humedades relativas superiores al 80%.



Tecno Produst

TECNOLOGÍA EN QUÍMICA PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

www.grupoprodust.com