

TECPINT PRIMER GEL

GEL FIJADOR AL USO, IMPRIMACIÓN SELLANTE BLANCA INTERIOR/EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Imprimación fijadora blanca de partícula extremadamente fina y alta penetración.

PROPIEDADES

- * Efectiva barrera anticarbonatación, debido a su elevada resistencia a la difusión de CO₂.
- * Regulación de la absorción en paredes viejas o en mal estado, aumentando la adhesión de las capas posteriores de la pintura de acabado.
- * Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
- * Resistente a la alcalinidad del soporte, como morteros de cemento, hormigón, ladrillo...
- * Partícula fina de alta penetración, con excelente adherencia sobre soportes porosos.

USOS

Imprimación para pinturas al agua, especialmente indicada para la fijación y sellado de sustratos minerales incluso los de baja absorción (yeso proyectado, hormigón fratasado, baldosín catalán, etc.). Altamente recomendable su utilización con nuestros productos para fachadas. Interior - Exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Acabado**

Blanco mate.

Adherencia

Excelente

Viscosidad

90 – 110 poises (Brookfield RVT a 20°C).

Densidad

1.20 + 0.05 Kg./litro.

RendimientoEntre 10 y 14 m²/litro. Es muy variable dependiendo del fondo en que se aplique**MODO DE EMPLEO**

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, salitre, etc. si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola. Aplicar directamente sobre el soporte. Los utensilios y manchas se limpian con agua antes del secado. No pintar por debajo de los 7°C de temperatura ambiente y del sustrato ni con una humedad relativa superior al 80%. Igualmente no se debe pintar cuando exista excesiva insolación, viento fuerte ni bajo riesgo de lluvia.

CONDICIONES DE APLICACIÓN**SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:**Hormigón:

Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días)
Eliminación de desencofrantes.

Morteros:

Eliminación de eflorescencias y alcalinidad.
Regular la alta porosidad con la aplicación de TECPINT PRIMER GEL

Fibroceamento:

Eliminar la alta alcalinidad y aplicar TECPINT PRIMER GEL

Yesos

Porosos: Aplicar una mano de TECPINT PRIMER GEL para cerrar el poro e impedir que se produzca una alta absorción en la posterior aplicación de pintura.

SUPERFICIES PINTADAS:

Comprobar la adherencia y resistencia de la pintura.

Si la pintura esta vieja o mal adherida con presencia de defectos tales como: caleo, ampollas, desconchados, cuarteamientos..., se debe eliminar completamente por chorreo con agua a presión antes de pintar para después aplicar una mano de TECPINT PRIMER GEL

SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la información contenida en esta hoja y para asesorarle sobre sistemas, procesos y los productos más adecuados, según las superficies, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta ficha técnica sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de nuestro control, las condiciones y circunstancias de su aplicación.