TECPINT TERMIC

Raccomandazioni e applicazione passo dopo passo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Se il supporto o la pittura esistente non è resistente o si sta staccando, è necessario eliminare tutte le parti allentate. Successivamente, applicare prima TECPINT IMPRIMACIÓN o TECPINT PRIMER GEL e attendere almeno 6–8 ore prima di applicare TECPINT TERMIC .

- TECPINT IMPRIMACIÓN : https://tecnoprodist.com/tecpint-imprimacion-fijador-pintura-pared/?v=12470fe406d4
- TECPINT PRIMER GEL : https://tecnoprodist.com/tecpint-primer-gel-fijador-al-agua-en-gel-sellante-blanco/?v=12470fe406d4

PULIZIA DEI SUPPORTI CON CONDENSA O MUFFA

Qualora il supporto presenti muffa causata dalla condensa, è indispensabile eliminarla prima di procedere con la pitturazione. Utilizzare una soluzione di acqua e candeggina. La concentrazione dipenderà dall'intensità della muffa: maggiore è la presenza di muffa, più alta dovrà essere la percentuale di candeggina.

Come punto di partenza si può utilizzare un rapporto di 1 parte di candeggina per 4 parti di acqua , aumentando la concentrazione in caso di necessità durante un secondo intervento. Spruzzare la soluzione su tutta l'area interessata e lasciar agire fino a completa asciugatura ed eliminazione della muffa.

APPLICAZIONE DI TECPINT TERMIC

Per ottenere un risultato ottimale, applicare 3 mani di TECPINT TERMIC come segue:

1. Mescolare bene il prodotto nel contenitore originale per omogeneizzare la formula.
2. Prima mano: In un secchio separato, diluire la quantità da applicare con il 10% di acqua . Dopo l'applicazione, lasciare asciugare per almeno 6 ore prima di applicare la mano successiva.
3. Seconda mano: Applicare il prodotto puro o con massimo il 5% di acqua . Lasciare asciugare per almeno 6 ore .
4. Terza mano: Applicare il prodotto puro o con massimo il 5% di acqua .

Consumo: Il consumo del prodotto dipende dall'assorbimento del supporto. Su superfici già pitturate, le 3 mani copriranno circa 2–3 m^2 per litro .

- TECPINT TERMIC : https://tecnoprodist.com/tecpint-termic-pintura-aislante-blanca/?v=12470fe406d4

Vi invitiamo a seguire attentamente queste istruzioni per garantire un risultato ottimale e duraturo nel tempo.

Raccomandazioni fornite da: Ufficio Tecnico TECNO PRODIST