



ANWEISUNGEN: TECPINT SOL SILICATO TERMIC

ZUSTAND DES UNTERGRUNDS PRÜFEN:

- Befindet sich der Untergrund in schlechtem Zustand oder weist er schlecht haftende oder stark poröse Farbreste auf, müssen lose Stellen entfernt werden. Anschließend unser Produkt **TECPINT SILIKAT-KONSOLIDIERER** pur und unverdünnt auftragen. Vor dem Streichen mindestens 10 Stunden trocknen lassen. Bei unbehandelten Gipsflächen oder Gipskartonplatten sollte **TECPINT GRUNDIERUNG** oder **TECPINT PRIMER GEL** verwendet werden.

[TECPINT SILIKAT-KONSOLIDIERER](#)
[TECPINT GRUNDIERUNG](#)

ANWENDUNG VON TECPINT SOL SILICATO TERMIC

Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften unterscheidet sich dieses Produkt von herkömmlichen Kunststofffarben. Sie erhalten die Farbe mit einer dickeren Konsistenz, was bei dieser Art von Mineralfarbe völlig normal ist. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, verdichtet sich das Material nach dem Abfüllen auf natürliche Weise.

Hinweise zur Vorbereitung und Anwendung:

1. Das Produkt im Originaleimer mit einem elektrischen Rührgerät oder alternativ mit einem nicht runden Stab 3–4 Minuten lang gut umrühren, bis eine Konsistenz ähnlich einer Kunststofffarbe erreicht wird.
 2. Die benötigte Menge in einen Eimer geben und bei Bedarf etwa 5 % Wasser hinzufügen. Anschließend erneut gründlich mischen, bis die gewünschte Verarbeitungskonsistenz erreicht ist.
- Für Innenräume mit einer **tropfarmen Farbrolle** auftragen (für Außenbereiche empfehlen wir eine **Langflor- oder Wollrolle**). Um optimale Wärmedämmeigenschaften zu erzielen, werden drei Anstriche empfohlen. Zwischen den einzelnen Schichten sollte eine Trocknungszeit von mindestens 10 Stunden eingehalten werden.

[TECPINT SOL SILICATO TERMIC](#)

Für weitere technische Unterstützung erreichen Sie uns unter +34 962 117 117, per WhatsApp über unsere Website www.tecnoprodust.com oder per E-Mail an info@tecnoprodust.com

Mit freundlichen Grüßen
Technische Abteilung Tecno Produst