



INSTRUÇÕES: TECPINT SOL SILICATO TERMIC

VERIFICAR O ESTADO DO SUPORTE:

- Se o suporte estiver em mau estado ou apresentar restos de tinta mal aderida ou muito porosa, remover as partes soltas e aplicar o nosso produto **TECPINT CONSOLIDANTE AO SILICATO** puro, sem diluição. Deixar secar no mínimo 10 horas antes da aplicação da tinta. Em superfícies de gesso não pintado ou pladur, utilizar **TECPINT IMPREGNAÇÃO** ou **TECPINT PRIMER GEL**.

[TECPINT CONSOLIDANTE AO SILICATO](#)
[TECPINT IMPREGNAÇÃO](#)

APLICAÇÃO DE TECPINT SOL SILICATO TERMIC

Devido às suas características naturais, este produto não apresenta a mesma textura de uma tinta plástica convencional. O produto é fornecido com uma consistência mais espessa, algo perfeitamente normal neste tipo de tinta mineral natural. Após o embalamento, o produto tende naturalmente a solidificar ligeiramente.

Modo de utilização:

1. No balde original, misturar o produto durante 3–4 minutos com um misturador elétrico ou, em alternativa, com uma vara não circular, até obter uma consistência semelhante à de uma tinta plástica convencional.
 2. Colocar a quantidade necessária num balde e, se necessário, adicionar cerca de 5% de água. Misturar bem até obter a textura pretendida.
- Para interiores, aplicar com um **rolo anti-gota** (para exteriores recomenda-se um **rolo de lã ou de pelo comprido**). Para alcançar melhores resultados térmicos, recomenda-se a aplicação de três demãos, respeitando um tempo mínimo de secagem de 10 horas entre demãos.
 -

[TECPINT SOL SILICATO TERMIC](#)

Caso necessite de assistência técnica adicional, poderá contactar-nos através do +34 962 117 117, via WhatsApp no site www.tecnoprodist.com ou pelo email info@tecnoprodist.com

Com os melhores cumprimentos
Departamento Técnico Tecno Prodíst