



ISTRUZIONI: TECPINT AIR DEPUR ECO-TERMIC

VERIFICARE LO STATO DEL SUPPORTO:

- Se il supporto è deteriorato oppure presenta residui di pittura poco aderente o molto porosa, eliminare le parti non aderenti e applicare il nostro **TECPINT CONSOLIDANTE AI SILICATI** puro, senza diluizione. Lasciare asciugare almeno 10 ore prima di applicare la pittura. Su superfici in gesso non verniciato o cartongesso utilizzare **TECPINT FISSATIVO** oppure **TECPINT PRIMER GEL**.

[TECPINT CONSOLIDANTE AI SILICATI](#)

[TECPINT FISSATIVO](#)

APPLICAZIONE DI TECPINT AIR DEPUR ECO-TERMIC

Per le sue caratteristiche naturali, questo prodotto non si comporta come una comune pittura plastica. Viene fornito con una consistenza più densa, caratteristica assolutamente normale per questo tipo di pittura minerale naturale. Dopo il confezionamento, infatti, il prodotto tende naturalmente ad addensarsi.

Modalità d'uso:

1. Nel secchio originale, mescolare il prodotto per 3-4 minuti con un miscelatore elettrico oppure con un bastone non circolare fino a ottenere una consistenza simile a quella di una pittura tradizionale.
 2. Versare la quantità necessaria in un secchio e, se necessario, aggiungere circa il 5% di acqua. Mescolare accuratamente fino a ottenere la consistenza desiderata.
- Per interni applicare con **ruolo antigoccia** (per esterni utilizzare un **ruolo in lana o a pelo lungo**). Per ottenere le migliori prestazioni termiche si consiglia di applicare tre mani, lasciando asciugare almeno 10 ore tra una mano e l'altra.

TECPINT AIRDEPUR ECOTERMIC

Per ulteriore assistenza tecnica è possibile contattarci al numero +34 962 117 117, tramite WhatsApp sul sito www.tecnoprodist.com oppure via e-mail all'indirizzo info@tecnoprodist.com

Cordiali saluti

Ufficio Tecnico Tecno Prodist