INSTRUCTIONS : TECPINT AIR DEPUR ECO-TERMIC

VÉRIFIER L'ÉTAT DU SUPPORT :

- Si le support est en mauvais état ou présente des restes de peinture peu adhérents ou très poreux, retirer les parties non adhérentes puis appliquer notre produit **TECPINT CONSOLIDANT AU SILICATE** pur, sans dilution. Laisser sécher au minimum 10 heures avant l'application de la peinture. Pour les supports en plâtre non peint ou plaques de plâtre, utiliser **TECPINT IMPRESSION** ou **TECPINT PRIMER GEL**.

TECPINT CONSOLIDANT AU SILICATE
TECPINT IMPRESSION

APPLICATION DE TECPINT AIR DEPUR ECO-TERMIC

En raison de ses propriétés naturelles, ce produit ne se présente pas comme une peinture acrylique classique. Il est livré avec une texture plus épaisse, ce qui est parfaitement normal pour ce type de peinture minérale naturelle. Une fois conditionné, le produit a naturellement tendance à se densifier.

Mode d'emploi :

1. Dans le seau d'origine, mélanger le produit pendant 3 à 4 minutes à l'aide d'un mélangeur électrique ou d'un bâton non circulaire jusqu'à obtenir une texture proche d'une peinture classique.
2. Verser la quantité nécessaire dans un récipient et, si besoin, ajouter environ 5 % d'eau. Mélanger soigneusement jusqu'à obtention de la texture souhaitée.

- En intérieur, appliquer avec un **rouleau anti-goutte** (pour l'extérieur, utiliser un **rouleau laine ou fibres longues**). Pour obtenir les meilleures performances thermiques, il est recommandé d'appliquer trois couches en respectant un temps de séchage minimum de 10 heures entre chaque couche.

TECPINT AIRDEPUR ECOTERMIC

Pour toute assistance technique complémentaire, vous pouvez nous contacter au +34 962 117 117, via WhatsApp sur www.tecnoprodist.com ou par e-mail à info@tecnoprodist.com

Cordialement
Service Technique Tecno Prodist